



常规丁腈检查手套

项 目	华 扬 标 准		ASTM D6319-2010
长 度 (mm)	240~260		XS、S $\geq$ 220 M、L、 XL $\geq$ 230
宽 度 (mm)	XS	74 $\pm$ 3	70 $\pm$ 10
	S	86 $\pm$ 3	80 $\pm$ 10
	M	95 $\pm$ 3	95 $\pm$ 10
	L	107 $\pm$ 3	110 $\pm$ 10
	XL	114 $\pm$ 3	120 $\pm$ 10
	XXL	125 $\pm$ 3	N/A
双层厚度 (mm)	指部	$\geq$ 0.16	$\geq$ 0.10
	掌部	$\geq$ 0.14	$\geq$ 0.10
	筒部	$\geq$ 0.10	N/A
克 重 (g)	XS	3.6 $\pm$ 0.3	N/A
	S	4.0 $\pm$ 0.3	N/A
	M	4.4 $\pm$ 0.3	N/A
	L	4.8 $\pm$ 0.3	N/A
	XL	5.2 $\pm$ 0.3	N/A
	XXL	5.6 $\pm$ 0.5	N/A
拉伸强度 (Mpa)	老化前	$\geq$ 14	$\geq$ 14
	老化后	$\geq$ 14	$\geq$ 14
扯断伸长率 (%)	老化前	$\geq$ 500	$\geq$ 500
	老化后	$\geq$ 400	$\geq$ 400
粉含量 (mg/支)	$\leq$ 2		$\leq$ 2



加厚丁腈检查手套

项 目	华 扬 标 准		GB10213-2006
长 度 (mm)	240~260		XS、S $\geq$ 220 M、L、XL $\geq$ 230
宽 度 (mm)	XS	73 $\pm$ 4	$\leq$ 80
	S	86 $\pm$ 4	80 $\pm$ 5
	M	95 $\pm$ 4	95 $\pm$ 5
	L	107 $\pm$ 4	110 $\pm$ 5
	XL	114 $\pm$ 4	$\geq$ 110
	XXL	124 $\pm$ 4	N/A
双层厚度 (mm)	指部	0.29 $\pm$ 0.05	$\geq$ 0.11
	掌部	0.24 $\pm$ 0.04	$\geq$ 0.11
	筒部	0.18 $\pm$ 0.04	N/A
克 重 (g)	XS	4.5 $\pm$ 0.5	N/A
	S	5.3 $\pm$ 0.5	N/A
	M	5.7 $\pm$ 0.5	N/A
	L	6.5 $\pm$ 0.5	N/A
	XL	7.3 $\pm$ 0.5	N/A
	XXL	8.2 $\pm$ 0.5	N/A
扯断力 (N)	老化前	$\geq$ 14	$\geq$ 14
	老化后	$\geq$ 14	$\geq$ 14
扯断伸长率 (%)	老化前	$\geq$ 500	$\geq$ 500
	老化后	$\geq$ 400	$\geq$ 400
粉含量 (mg/支)	$\leq$ 2	$\leq$ 2	



12 英寸加长丁腈检查手套

项 目	华 扬 标 准		ASTM D6319-00a
长 度 (mm)	300~324		S $\geq$ 220 M、L、XL $\geq$ 230
宽 度 (mm)	S	84 $\pm$ 4	80 $\pm$ 10
	M	97 $\pm$ 4	95 $\pm$ 10
	L	113 $\pm$ 4	110 $\pm$ 10
	XL	124 $\pm$ 4	120 $\pm$ 10
双层厚度 (mm)	指部	$\geq$ 0.28	$\geq$ 0.10
	掌部	0.28 $\pm$ 0.03	$\geq$ 0.10
	筒部	$\geq$ 0.18	N/A
克 重 (g)	S	7.8 $\pm$ 0.3	N/A
	M	8.5 $\pm$ 0.3	N/A
	L	10.2 $\pm$ 0.3	N/A
	XL	10.8 $\pm$ 0.3	N/A
拉伸强度 (MPa)	老化前	$\geq$ 14	$\geq$ 14
	老化后	$\geq$ 14	$\geq$ 14
扯断伸长率 (%)	老化前	$\geq$ 500	$\geq$ 500
	老化后	$\geq$ 400	$\geq$ 400
粉含量 (mg/支)	$\leq$ 2		$\leq$ 2