



项 目	华 扬 标 准		GB10213-2006
长 度 (mm)	240~260		XS、S≥220 M、L、XL≥230
宽 度 (mm)	XS	75±3	≤80
	S	82±3	80±5
	M	96±3	95±5
	L	108±3	110±5
	XL	117±3	≥110
双层厚度 (mm)	指部	0.31±0.06	≥0.11
	掌部	0.28±0.05	≥0.11
	筒部	0.22±0.04	N/A
克 重 (g)	XS	5.3±0.3	N/A
	S	5.9±0.3	N/A
	M	6.7±0.3	N/A
	L	7.7±0.3	N/A
	XL	8.4±0.3	N/A
扯断力 (N)	老化前	≥7	≥7
	老化后	≥6	≥6
扯断伸长率 (%)	老化前	≥650	≥650
	老化后	≥500	≥500
粉含量	有粉≤10 mg/ dm ²		≤10 mg/ dm ²
	无粉≤2 mg/只		≤2 mg/只
水溶性蛋白质 (μg/dm ²)	≤200		≤200