



项 目	华 扬 标 准		GB7543-2006
长 度 (mm)	6"	≥ 270	≥ 260
	6.5"	≥ 270	≥ 260
	7"	≥ 270	≥ 270
	7.5"	≥ 275	≥ 270
	8"	≥ 275	≥ 270
	8.5"	≥ 280	≥ 280
	9"	≥ 280	≥ 280
宽 度 (mm)	6"	76 ± 3	77 ± 5
	6.5"	84 ± 3	83 ± 5
	7"	90 ± 3	89 ± 5
	7.5"	96 ± 3	95 ± 5
	8"	103 ± 3	102 ± 5
	8.5"	110 ± 3	108 ± 5
	9"	116 ± 3	114 ± 5
双层厚度 (mm)	指部	≥ 0.32	N/A
	掌部	≥ 0.32	≥ 0.13
	筒部	≥ 0.22	N/A
扯断力 (N)	老化前	≥ 12.5	≥ 12.5
	老化后	≥ 9.5	≥ 9.5
扯断伸长率 (%)	老化前	≥ 750	≥ 700
	老化后	≥ 650	≥ 550
粉含量	有粉 $\leq 10 \text{ mg/ dm}^2$		$\leq 10 \text{ mg/ dm}^2$
	无粉 $\leq 2 \text{ mg/ 只}$		$\leq 2 \text{ mg/ 只}$
水溶性蛋白质 ($\mu\text{g/ dm}^2$)	≤ 200		≤ 200